



FIELTRO TENSADO POLIPROPILENO HR

➤ PRESENTACIÓN :

Filtro de lana de vidrio Hidrorepelente ISOVER, revestido en una de sus caras con un complejo de Polipropileno Blanco, hilos de vidrio y papel que actúa como barrera de vapor. Presenta una solapa de 100mm para dar continuidad y evitar que pase el vapor de agua.

➤ APLICACIÓN :

Aislamiento térmico y acústico de cubiertas y muros en edificios livianos a base de cerramientos metálicos y/o fibrocemento. El filtro se instala entre la estructura metálica y las chapas, no requiriendo de trabajo adicional. Su color permite distribuir la luz uniformemente.

➤ PERMEANCIA AL VAPOR DE AGUA:

0.09g/m2 día mm Hg – NORMA ASTM E-96, o lo mismo
0.028 g/m2 h K Pa

➤ RESISTENCIA AL VAPOR:

35.714 m2 h K Pa/ g

➤ REACCIÓN AL FUEGO:

Muy baja propagación de llama.
RE2 según norma IRAM 11910
M1 según norma UNE 23727

➤ DENSIDAD ÓPTICA DE HUMOS:

NIVEL 1
No emite humos oscuros ni chorrea partículas encendidas.

➤ COEFICIENTE DE ABSORCIÓN ACÚSTICA:

Entre 100 y 5000hz esp. 80mm NRC: 0.70

➤ RESISTENCIA TÉRMICA:

➤ HIDROREPELENCIA :

El proceso hidrorepelente, le otorga un importante atributo a la lana de vidrio ISOVER, manteniendo inalterable sus propiedades térmicas, acústicas y de protección al fuego ante cualquier filtración de agua. Repele el 99% de agua. Según Norma EN 1609 método A absorbe: 0.07kg/ m2 agua
Cumple con la norma ASTM C 726-00


➤ SUSTENTABILIDAD :

La utilización de las lanas de vidrio hacen sustentables las construcciones. Mejora y disminuye sensiblemente los consumos de calefacción y refrigeración dado que se minimizan las pérdidas de energía y las emisiones de CO₂. Ahorro de energía >66% en facturas de gas y electricidad. En la fabricación de las lanas de vidrio se utiliza un 70% de vidrio reciclado.

➤ PROPIEDADES DEL FIELTRO TENSADO POLIPROPILENO HR:

Bajo coeficiente de conductividad. Coeficiente constante. Contribuye al ahorro energético. Mantiene la temperatura constante en el interior, más fresca en verano y más cálida en invierno Seguridad frente al fuego. Muy buena Barrera de vapor. Excelente aislante acústico y fonoabsorbente. Fácil de cortar e instalar. Se adapta a las distintas irregularidades de las estructuras. No es corrosiva. Su elasticidad permite rellenar y acomodarse bien en espacios pequeños. Producto sustentable. Su utilización hace sustentable los espacios habitables. Por su compresibilidad permite reducir costos de transporte, almacenamiento y las emisiones de CO₂. Reduce las emisiones de CO₂ durante el uso del inmueble. Inalterable a los agentes externos. Mantiene sus propiedades a través del tiempo. Resistente a los productos químicos. No resulta comestible para los insectos.

Producto	Dimensiones			Resistencia térmica		
	espesor mm	ancho m	largo m	m2 h °C/Kcal	m2 K/W	Pie h °F f/BTU
Filtro Tensado POLIP HR	50	1.20	16	1.4	1.2	6.9
	80		12	2.2	1.9	11.1
	100		7	2.8	2.4	13.8
	150		5	4.3	3.7	20.8
	200		4	5.7	4.9	27.0



ISOVER
SAINT-GOBAIN

Bouchard y Enz (B1836AON) Llavallol • Pcia. Buenos Aires - Argentina
Tel.:(5411) 4239-5200 • 0800-222-ISOVER(4768) • www.isover.com.ar

La aislación sustentable